

Termékismertető

Epoxi ragasztó 25 ml

Leírás

Nagyszilárdságú, szobahőmérsékletes gyorsan szilárduló 2-komponensű univerzális ragasztó. 80 °C hőmérsékletig alkalmazható. Kiválóan alkalmas fém, fa, beton, üveg, szövet, kerámia, műanyag és gumi összeragasztásához vagy javításához. Alkalmas továbbá elektronikus alkatrészek és elemek tömítéséhez.

Tulajdonságok

- gyors szilárdulás
- kitűnő elektromos áteresztő képesség
- nagy szilárdság
- kiválóan ellenáll a vegyi anyagoknak
- szinte nincs anyagvesztés
- könnyű alkalmazás

Technikai adatok

Bázis	epoxi bisfenol A (A), amin-keverék (B)
Szín/megjelenés	áttetsző
Sűrűség 20 °C-on	1,1 g/ml
Keverési arány	1:1
Feldolgozási idő	5 perc
Szilárdulás közvetlenül alkalmazás után	8-1 perc
Funkcionális szilárdság 20 °C-on	20 – 30 perc
Végső szilárdság 25 °C-on	24 óra
Alkalmazási hőmérséklettartomány	-40 - +80 °C
Réskitöltő képesség	3 mm-ig
Keménység Shore D	62
Húzási nyírószilárdság	20 N/mm ²
E-modul	90.000-125.000
Optimális tárolási hőmérséklet	10 - 23 °C
Eltarthatóság eredeti, zárt csomagolásban	24 hónap

Felhasználási területek

Karbantartáshoz, ragasztáshoz és szigeteléshez az autó- és járműiparban, valamint a háztartásban, hobbi és kerti munkákhoz, pótkeverőhöz (menetes keverőcsúccsal, cikksz. 6029).

Alkalmazás

A ragasztandó felületeket tisztítsuk meg ill. zsírtalanítsuk Liqui Moly Tisztító- és hígítószerrel (cikksz. 6130). Közvetlenül a használat előtt vegyük le a keverő használt, beszáradt zárókupakját és szereljük új keverőt a patronra. A ragasztóanyagot közvetlenül a ragasztandó felületre hordjuk fel. Ezt követően illesszük össze az elemeket és hagyjuk pihenni. A feldolgozási idő 5 perc, a funkcionális szilárdságot 20-30 perc alatt éri el szobahőmérsékleten. Használat után hagyjuk a keverőt a patronon. Hűvös és száraz helyen tároljuk. **Figyelem:** A ragasztandó felületek érdesítésével a ragasztó hatása megnövekszik.

Forgalmazott készletek

25 ml-es bliszter 6183 D-GB-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.