

Szilikon tömítőmassza áttetsző 200ml

Leírás

Hőálló, egykomponensű tömítőanyag. A levegő nedvességtartalmának hatására vulkanizálódik és tartós-elasztikus masszává szilárdul. Különböző anyagok, mint fém, műanyag, üveg, porcelán, festett fafelületek stb. tömítésére a motorok, hajtóművek, járművek, konténerok, berendezések gyártásban és a fűtésszerelésben, valamint a klímatechnikában.

Tulajdonságok

- kitűnő hőállóság
- jó tapadás függőleges felületeken
- ellenáll a terhelésnek és vibrációnak
- oldószer-, formaldehyd-, FCKW-, PCB- és PCP-mentes
- tartós rugalmasság
- sokoldalú alkalmazás
- kiválóan ellenáll a vegyi anyagoknak
- illatszegény
- nem korrozív
- időjárás-/UV- és öregedésálló

Technikai adatok

Alkalmazási hőmérséklettartomány	-40 - +150 (rövid ideig +250) °C
Szín/megjelenés	áttetsző
Bőrképződési idő 23 °C-on/55 % relatív páratartalomnál	kb. 10 perc
Keményedési sebesség 23 °C-on/ 55 % relatív páratartalomnál	kb. 2 mm/24 h
Feldolgozási hőmérséklet	+5 - +35 °C
Bázis	semleges hálózatu
Keménység Shore A	17 ± 5 DIN 53505
Nyúlási feszültség 100 %-os tágulásnál	~ 0,60 N/mm ² DIN 52455
pH-érték	7
Viszkozitás 40 °C-on	>7 mm ² /s
Állag	pasztaszerű, folyékony
Illat	jellegzetes
Eltarthatóság eredeti, zárt csomagolásban	18 hónap
Optimális tárolási hőmérséklet	+2 - +15 °C

Felhasználási területek

Olaj- és hajtóműteknők, motorházak, differenciálművek, szelepfedelekek, vízszivattyúk, homlokfedelekek, fényszórók, hátsó lámpák, akkumulátorházak stb. tömítéséhez. Fém alkatrészekhez, műanyagokhoz és üveghez.

Alkalmazás

A tömítendő felületek legyenek tiszták, olaj- és zsírmentesek ill. szárazak Húzzuk le a kupakot és fordítsuk el a patron hegyét 90°-kal. Hordjuk fel egyenletesen az anyagot és azonnal tapasszuk össze az elemeket.

Figyelmeztetés

PP, PE, teflon és bitumen felületek esetében nem várható tökéletes tapadás, ezért használat előtt végezzünk egy tapadási próbát.

Forgalmazott kiszerelések

200 ml-es doboz aeroszol 6184 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.