

Termékismertető

Folyékony fém 25 ml

Leírás

Gyorsan szilárduló 2-komponensű epoxi ragasztó. Nagy szilárdság jellemzi. Hiányok kitöltésére és elsimítására számtalan anyag esetében, mint alumínium, vörösréz, acél, sárgaréz, beton, FK/SMC, fa, üveg, kerámia, festett fém, grafit, poliuretán, galvanizált fémek, kemény műanyag stb. vagy különböző anyagok összeragasztásához. A javított felületek megszilárdulás után forgácsolhatók, csiszolhatók vagy átfesthetők. Teljes ragasztóerő kb. 24 óra után.

Tulajdonságok

- jó tapadás
- feltölti a lyukakat, furatokat, repedéseket és kitöredezett meneteket
- megszilárdulás után a felület forgácsolható, csiszolható
- átfesthető
- egyszerű használat
- univerzális alkalmazás

Technikai adatok

Bázis	epoxi
Szín/megjelenés	kevert, szürke
Feldolgozási idő	5 perc
Szilárdulás közvetlenül alkalmazás után	15 perc
Végső szilárdság	24 óra
Sűrűség	1,4 g/ml
Keménység Shore D	60±10
Húzási nyírószilárdság	kb. 16 N/mm ² DIN 53283
Keverési arány	1:1
Hőállóság	-40 - +120 °C
Zsugorodás	<1% (keverve) ASTM D2566
Hézagáthidalás	kb. 2-3 mm
Alkalmazási hőmérséklettartomány	kb. 23 °C
Eltarthatóság eredeti, zárt csomagolásban	12 hónap
Optimális tárolási hőmérséklet	20 °C

Felhasználási területek

Repedések, lyukak, furatok, üregek feltöltéséhez és elsimításához, valamint csövek, tartályok, menetek, karosszéria- és gépelemek javításához vagy különböző anyagok összeragasztásához. Pótkeverő (menetes keverőcsúccsal, cikksz. 6029).

Alkalmazás

A két komponens keverési aránya az ikerfecskendőnek köszönhetően automatikus. A ragasztandó felületek legyenek szárazak, olajtól, zsírtól és egyéb szennyeződéstől mentese. A ragasztóanyagot közvetlenül a ragasztandó felületre hordjuk fel, szükség esetén simítsuk el. A javított felületek ezután forgácsolhatók, csiszolhatók és átfesthetők.

Forgalmazott készítmények

25 ml-es bliszter 6193 D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.